

送样指南

1、常规建材

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
1	水泥	标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、胶砂强度	同一生产厂家、同一等级、同一品种，同一批号且连续进场水泥，散装水泥不超过500t 为一批，袋装水泥不超过 200t 为一批，一次进货不足此数亦按一批计。 样品不少于 12 kg。 (注：存放期超过 3 个月必须复检)	850 元/组	(3d)4 天 (28d)29 天
2	砂	堆积密度、紧密密度、表观密度、含泥量、泥块含量、含水量、氯离子含量、颗粒级配和细度模数、吸水率	同一产地、同规格，采用大型工具运输的，每 400m ³ 或 600t 为一批，采用小型工具运输的，每 200m ³ 或 300t 为一批。不足上述量者，亦为一批，每批送一组样品，样品不少于 20 kg。	1200 元/组	3 天
3	石	堆积密度、紧密密度、表观密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、含水量、颗粒级配和细度模数、吸水率	同一产地、同规格，每 400m ³ 或 600t 为一批，不足此量亦为一批，每批送一组样品。 粒径≤25 mm: 20 kg; 粒径>25 mm: 40 kg。	1100 元/组	3 天
4	普通混凝土配合比设计 (C15-C40)	配合比设计、拌合物稠度 (坍落度)、拌合物凝结时间、拌合物表观密度	水泥 (50 kg) 砂 (60 kg) 石子 (80 kg) 掺和料 (15 kg) 外加剂 (6 kg)	1000 元/组， 超过 C40 的， 每增加一个等级加 200 元	7 天 (理论配合比) 32 天 (正式配合比)
5	混凝土试块	抗压强度	1、每拌制且不超过 100 m ³ 同一配合比的混凝土取样不得少于一次；2、每工作班拌制同一配合比的混凝土，不足 100 m ³ 时取样不得少于一次；3、当同一配合比一次连续浇筑超过 1000m ³ 时，每 200 m ³ 取样不得少于一次；4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次； 每次取样应至少留置一组标准养护试件； 同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定，且每一个强度等级组数不宜少于 6 组。	60 元/组	2 天
		抗折强度	样品数量：抗压 3 块/组，抗折 3 块/组，劈裂抗拉 3 块/组 样品规格：抗压 150mm×150mm×150mm，抗折 150mm×150mm×600mm (或 550mm)，劈裂抗拉 150mm×150mm×150mm	300 元/组	2 天
		劈裂抗拉强度		300 元/组	2 天

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
5	混凝土试块	芯样抗压 (强度 $\leq$ 80MP)	1、检验批：相同混凝土强度等级、生产工艺、原材料、配合比、成型工艺、养护条件下生产的构件为一批。 2、样品数量：(1) 单构件：3 个/组。(2) 检验批：标准试件 15 个，即 5 组；非标准试件 18 个，即 6 组。 3、样品规格：(1) 标准试件 ϕ 100mm $\times$ 100mm 圆柱体； (2) 非标准试件 ϕ 70mm $\times$ 70mm 圆柱体。	60 元/组	
		抗渗性能 (P6)	1、连续浇筑混凝土每 500m ³ 应留置一组 6 个试件，且每项工程不得少于两组；2、采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 样品数量：抗渗 6 块/组 样品规格： ϕ 150mm $\times$ 150mm 圆柱体	500 元/组， 每增加一个等级加 100 元。	2 天
6	砂浆配合比设计	配合比设计	水泥 (10 kg) 砂 (20 kg) 石灰膏 (2 kg) 外加剂 (1 kg)	600 元/组	7 天(理论配合比)； 32 天(正式配合比)
7	砂浆试块	立方体抗压强度	每台班拌制的同配合比砂浆，每楼层或 250m ³ 砌体或基础砌体为一组。 样品数量：3 块/组 样品规格：70.7mm $\times$ 70.7mm $\times$ 70.7mm	50 元/组	2 天
8	钢筋原材	重量偏差、屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯	每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成，每批重量不大于 60t。超过 60t 的部份，每增加 40t (或不足 40t 的余数)，增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 样品数量：5 根/组 (含重量偏差) 样品规格：500~600mm/根	200 元/组 (抗震 300 元/组)	2 天
9	钢筋焊接接头	抗拉强度、冷弯	闪光对焊、气压焊：以 300 个同类型接头为一批，不足 300 个接头也按一批计，每批取一组，且每一楼层或构件取样不少于一组。 样品数量：6 根/组 样品规格：500~600mm/根	180 元/组	2 天
		抗拉强度	电弧焊、电渣压力焊：以 300 个同类型接头为一批，不足 300 个接头也按一批计，每批取一组，且每一楼层或构件取样不少于一组。 样品数量：3 根/组 样品规格：500~600mm/根	100 元/组	2 天
		抗剪力	同型号、规格、 $\leq$ 30t 为一批，从成品网片中取 3 块，每块纵横向钢筋各至少 4 根。	200 元/组	2 天
10	钢筋机械连接接头	抗拉强度	以 500 个接头为一批，不足 500 个接头也按一批计，每批取一组，且每一楼层或构件取样不少于一组。 1、工艺检验 样品数量：每组样品含钢筋原材 3 根、机械连接接头 3 根 样品规格：500~600mm/根 2、现场检验 样品数量：机械连接接头 3 根/组 样品规格：500~600mm/根	150 元/组	2 天

2、 墙体材料

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
11	烧结普通砖 GB/T 5101-2003	尺寸偏差、抗压强度、吸水率	同一厂家、同一规格每批取一组， 每 3.5 万~15 万块为一批； 不足 3.5 万块亦按一批计，每批 取一组。 样品数量：20 块/组。	500 元/组	4 天
12	烧结多孔砖 GB 13544-2011				
13	烧结空心砖和 空心砌块 GB/T 13545-2014				
14	混凝土普通砖 和装饰砖 NY/T 671—2003	尺寸偏差、抗压强度、 体积密度、吸水率		700 元/组	4 天
15	蒸压灰砂砖 GB 11945-1999	尺寸偏差、抗压强度、 抗折强度	同一厂家、同一原材料、同一工 艺生产、相同质量等级的砖 10 万 块为一批，不足 10 万块亦按一批 计，每批取一组。 样品数量：20 块/组。	800 元/组	4 天
16	普通矽 小型砌块 GB/T 8239-2014	尺寸偏差、抗压强度、吸水率	同一厂家、同一品种、同一规格、 同一等级的砌块 3 万块为一批， 不足 3 万块亦按一批计，每批取 一组。 样品数量：5 块/组。	500 元/组	4 天
17	蒸压加气 混凝土砌块 GB/T 11968-2006	抗压强度 干体积密度	同一厂家、同一品种、同一规格、 同一等级的砌块 1 万块为一批， 不足 1 万块亦按一批计，每批取 一组。 样品数量：18 块/组。	800 元/组	4 天

3、 铝合金型材

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
18	铝合金基材 GB 5237.1-2008	壁厚、基材硬度 (选做：拉伸性能)	同一牌号、供应状态、型号规格 为一批，每批取一组。 样品数量：2 段/组 样品规格：每段长度 500mm	300 元/组 (选做+500)	5 天
19	阳极氧化型材 GB 5237.2-2008	常规检验：壁厚、膜厚/涂层 厚度、基材硬度 (选做：拉伸性能)		500 元/组 (选做+500)	
20	电泳涂漆型材 GB 5237.3-2008				
21	粉末喷涂型材 GB 5237.4-2008				
22	氟碳喷涂型材 GB 5237.5-2008				
23	铝塑复合板 GB/T 17748-2008	剥离强度	同一品种、规格、颜色的产品 3000m ² 为一批，不足 3000m ² 按一 批计算，每批取一组。 样品数量：纵横向各 12 块 样品规格：25mm×350mm	800 元/组	5 天

4、塑料管材、电工套管

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
24	给水用 PVC-U 管材 GB/T 10002.1-2006	常规检验：外观尺寸、维卡软化温度、纵向回缩率、静液压试验 (选做：落锤冲击试验)	dn≤63mm 时不超过 50t 为一批； dn>63mm 时不超过 100t 为一批， 每批取一组。 样品数量：6 条/组 样品规格：1m/条	1000 元/组 (选做+300)	6 天
25	给水用 PVC-U 管件 GB/T 10002.2-2003	外观尺寸、静液压试验、维卡软化温度	dn≤32mm 不超过 20000 件为一批； 外径>32mm 不超过 5000 件为一批， 每批取一组。 样品数量：10 个/组	800 元/组	6 天
26	排水用 PVC-U 管材 GB/T 5836.1-2006	外观尺寸、拉伸屈服强度、落锤冲击试验、维卡软化温度、纵向回缩率	同一规格，不超过 50t 为一批， 每批取一组。 样品数量：4 条/组 (dn≤40mm 取 8 条) 样品规格：1m/条	800 元/组	6 天
27	排水用 PVC-U 管件 GB/T 5836.2-2006	外观尺寸、 维卡软化温度	dn<75mm 时，不超过 10000 件为一批； dn≥75mm 时不超过 5000 件为一批， 每批取一组。 样品数量：9 个/组	400 元/组	6 天
28	冷热水用 PP-R 管材 GB/T 18742.2-2002	外观尺寸、纵向回缩率、简支梁冲击试验、静液压试验	同一规格，不超过 50t 为一批， 每批取一组。 样品数量：6 条/组 样品规格：1m/条	900 元/组	6 天
29	冷热水用 PP-R 管件 GB/T 18742.3-2002	外观尺寸、静液压试验	dn≤32mm 不超过 10000 件为一批； dn>32mm 不超过 5000 件为一批， 每批取一组。 样品数量：6 个/组	600 元/组	6 天
30	给水用 PE 管材 GB/T 13663-2000	外观尺寸、断裂伸长率 (t≤12mm)、纵向回缩率、静液压试验 (注明尺寸、标准尺寸比)	同一规格，不超过 100t 为一批， 每批取一组。 样品数量：6 条/组 样品规格：1m/条	dn ≤ 200mm , 1500 元/组； dn > 200mm , 1800 元/组	6 天
31	给水用 PE 管件 GB/T 13663.2-2005	外观尺寸、静液压试验 (注明熔接方式的类别)	同一规格，不超过 5000 件为一批， 每批取一组。 样品数量：3 个/组	800 元/组	6 天
32	排水用芯层发泡 PVC-U 管材 GB/T 16800-2008	外观尺寸、纵向回缩率、落锤冲击试验	同一规格，不超过 50t 为一批，每批取一组。 样品数量：6 条/组 样品规格：1m/条	650 元/组	6 天
33	冷热水用 PVC-C 管材 GB/T 18993.2-2003	常规检验：外观尺寸、静液压试验、维卡软化温度、纵向回缩率 (选做：落锤冲击试验、拉伸屈服强度)	同一规格，不超过 50t 为一批，每批取一组。 样品数量：6 条/组 样品规格：1m/条	1000 元/组 (选做+300、400)	6 天
34	冷热水用 PVC-C 管件 GB/T 18993.3-2003	外观尺寸、维卡软化温度、静液压试验	dn≤32mm 不超过 10000 件为一批； dn>32mm 不超过 5000 件为一批， 每批取一组。 样品数量：10 个/组	1000 元/组	6 天

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
35	ABS 给水压力管材 GB/T 20207.1-2006	外观尺寸、静液压试验、维卡软化温度、纵向回缩率	同一规格, 不超过 50t 为一批, 每批取一组。 样品数量: 8 条/组 样品规格: 1m/条	1000 元/组	
36	ABS 给水压力管件 GB/T 20207.2-2006	外观尺寸、静液压试验、维卡软化温度	dn≤32mm 不超过 10000 件为一批; dn>32mm 不超过 5000 件为一批, 每批取一组。 样品数量: 8 个/组	800 元/组	
37	建筑排水用高密度聚乙烯 (HDPE) 管材 CJ/T 250-2007	外观尺寸、纵向回缩率、静液压试验	同一规格, 不超过 100t 为一批, 每批取一组。 样品数量: 4 条/组 样品规格: 1m/条	800 元/组	6 天
38	PVC-U 塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 (国标胶水) QB/T 2568-2002	常规检验: 溶解性、粘度、粘结强度 (默认固化时间 2h, 16h 或 72h 请注明); 【选做: 水压爆破强度 (给水用项目)】	不超过 10t 为一批, 每批取一组。 样品数量: 500ml (一瓶)	700 元/组 (选做+600)	7 天
39	建筑用绝缘电工套管 JG 3050-1998	外观、最小壁厚、弯曲性能 (外径≤25mm)、冲击性能、绝缘强度	同一规格型号为一批, 每批取一组。 样品数量: 每组取 1m 的 6 条及 1.2m 的 3 条 (外径≥32mm 每组取 1m 的 3 条及 1.2m 的 3 条)	700 元/组	12 天
40	建筑用绝缘电工套管配件 JG 3050-1998	外观、绝缘强度	同一规格型号为一批, 每批取一组。 样品数量: 9 个/组	300 元/组	12 天

5、钢材

编号	检测项目	检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
41	碳素结构钢 GB/T 700-2006	拉伸性能; 弯曲试验;	同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批, 重量不大于 60t, 每批取一组。 样品数量: 2 段/组 样品规格: 500mm/段 (钢板取横向试样 500mm×20mm)	150 元/组	2 天, 如需加工 5 天
42	低合金高强度结构钢 GB/T 1591-2008				
43	钢板和钢带 GB/T 3274-2007				
44	建筑结构用钢板 GB/T 19879-2005				
45	优质碳素结构钢 GB/T 699-1999	拉伸性能	同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态、同一表面状态为验收批, 每批取一组。 样品数量: 2 段/组 样品规格: 500mm/段 (钢板取横向试样 500mm×20mm)	150 元/组	2 天, 如需加工 5 天

6、防水材料

编号	检测项目		检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
46	高分子防水材料 一片材 GB/T 18173.1-2012		常规检验：拉伸强度、伸长率、不透水性、撕裂强度、（选做：剥离强度）	同品种、规格的 5000 m²为一批。 样品数量：每批抽取 3 m²	1000 元/组 （选做+300）	6 天
47	高分子防水材料 一橡胶止水带 GB/T 18173.2-2000		拉伸强度、伸长率、撕裂强度	同标记的止水带产量为一批。 样品数量：每批抽取 2m	700 元/组	6 天
48	APP、SBS 防水卷材 GB18242-2008 GB18243-2008		拉力、延伸率（G 胎时不检）、不透水性、低温柔性、耐热度	同类型、规格 10000 m²为一批。 样品数量：每批抽取 2 m²	1100 元/组	6 天
49	自粘聚合物 改性沥青防水卷材 GB 23441-2009		拉力、延伸率、不透水性、耐热度、低温柔性	同类型、规格 10000 m²为一批。 样品数量：每批抽取 2 m²	1300 元/组	6 天
50	预铺/湿铺 防水卷材 GB/T 23457-2009	预铺	拉力、伸长率、耐热度、低温柔性	同类型、规格 10000 m²为一批。 样品数量：每批抽取 2 m²	1000 元/组	6 天
		湿铺	常规检验：拉力、伸长率、耐热度、不透水性、低温柔性（选做：剥离强度）		1300 元/组 （选做+300）	
51	氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材 JC/T 684-1997		拉伸强度、断后伸长率、不透水性、撕裂强度、	同类型、规格的 250 卷为一批。 样品数量：每批抽取 2 m²	1000 元/组	6 天
52	聚氯乙烯防水卷材 GB 12952-2011		拉伸强度（拉力）、断后伸长率、不透水性	同类型、规格 10000 m²为一批。 样品数量：每批抽取 2 m²	700 元/组	6 天
53	氯化聚乙烯防水卷材 GB 12953-2011					
54	聚氨酯防水涂料 GB/T 19250-2013		常规检验：拉伸强度、伸长率、固体含量、不透水性（选做：撕裂强度、粘结强度）	同类型、规格 15t 为一批。 样品数量：每批抽取 3kg 需注明产品类型：①单组分/双组分（双组分提供配比）；②I 类/II 类	900 元/组（选做+300、500）	10 天
55	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009		常规检验：拉伸强度、伸长率、固体含量、不透水性、低温柔性（I 型）（选做：粘结强度）	同类别、型号 10t 为一批。 样品数量：两组份按配比共抽取 5kg。需注明：①配合比，②I 型/II 型/III 型	1000 元/组 （I 型 1300 元/组、选做+500）	10 天
56	聚合物乳液防水涂料 JC/T 864-2000		拉伸强度、伸长率、固体含量、不透水性、低温柔性	同类型、规格 5t 为一批。 样品数量：每批共取 3-5kg	1200 元/组	10 天
57	水乳型沥青防水涂料 JC/T 408—2005		常规检验：固体含量、耐热度、低温柔度、断后伸长率、不透水性（选做：粘结强度）	同类型、规格 5t 为一批。 样品数量：每批取 2kg	1300 元/组 （选做+500）	10 天
58	溶剂型橡胶沥青防水涂料 JC/T 852-1999		常规检验：固体含量、耐热度、低温柔度、不透水性（选做：粘结强度）	同类型、规格 5t 为一批。 样品数量：每批取 2kg	1000 元/组 （选做+500）	10 天
59	路桥用水性沥青基防水涂料 JT/T 535-2004		常规检验：固体含量、耐热度、低温柔度、不透水性（选做：粘结强度）	同类型、规格 5t 为一批。 样品数量：每批取 2kg	1000 元/组 （选做+500）	10 天

7、电线电缆

编号	检测项目	取样标准	出具报告时间
60	BV 电线(额定电压 300/500V 或 450/750V) GB/T5023. 1、GB/T5023. 3、GA306	按一次进货同一厂家、批号、型号、规格的产品为一批。 样品数量：每批抽取一卷包装完好、卷绕整齐 的样品。	5 天
61	RV 电线(额定电压 300/500V 或 450/750V) GB/T5023. 1、GB/T5023. 3、GA306、GB/T19666		
62	BVR 电线(额定电压 50/750V) JB/T8734. 1、JB/T 8734. 2、GA306、GB/T19666		
63	BVV 电线(额定电压 300/500V 或 450/750V) JB/T 8734. 1、JB/T 8734. 2、GA306、GB/T19666		
64	BYJ、RYJ、BVJ、RVJ、BVJVJ、RVJVJ、BYJYJ、 RYJYJ 电线(额定电压 450/750V) JB/T 10491、JB/T 10438、GA306、GB/T19666		
65	VV、VV22、VV23 铜芯电力电缆 (额定电压 0. 6/1kV) GB/T12706. 1、GA306、GB/T19666	按一次进货同一厂家、批号、型号、规格的产品为一批。 样品数量：每批抽取一组，每组样品 3m~5m。	5 天
66	YJY、YJE、YJY22、YJE22、YJY23、YJE22 铜芯电力电缆(额定电压 0. 6/1kV) GB/T12706. 1、GA306、GB/T19666		
	YJV、YJV22、YJV23 铜芯电力电缆 (额定电压 0. 6/1kV) GB/T12706. 1、GA306、GB/T19666		
67	YJV、YJV22、YJV23 电力电缆 (额定电压 3. 6/6kV 至 18/30kV) GB/T12706. 2、GB/T12706. 3、GA306、 GB/T19666		
68	铝合金电力电缆(额定电压 0. 6/1kV) GB/T12706. 1、GA306、GB/T19666		
69	YQ、YQW 橡皮绝缘电缆(额定电压 300/300V) JB/T 8735. 1、JB/T 8735. 2		
70	YZ、YZW、YZB、YZWB 橡皮绝缘电缆(额定电压 300/500V) JB/T 8735. 1、JB/T 8735. 2、GBT 5013. 4		
71	YC、YCW 橡皮绝缘电缆(额定电压 450/750V) JB/T 8735. 1、JB/T 8735. 2、GBT 5013. 4		

注：编号“60-71”产品的检验参数及计费标准见下表。

检验参数	计费单位	单价（元）	备注
标志	项	50	
结构尺寸	项	80	(1) 按每一线芯计算；(2) 有护套的加收 100 元。
导体直流电阻	项	150	(1) 按每一线芯计算； (2) 导体标称截面积>50 mm ² 时，每组加收 250 元。
绝缘电阻(电线)	项	150	按每一线芯计算。

8、安全劳保产品

编号	检测项目		检验参数	取样标准	单价	出具报告时间
1	脚手架用钢管		拉伸、弯曲	每 60t 为一批，每批取一组。 样品数量：2 根/组 样品规格：500mm/根	500 元/组	5 天
2	脚手架扣件	直角	抗滑、抗破坏、 扭转刚度	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、 批号的产品为一批。	2400 元/组	5 天
				样品数量： <500 抽 16 个； 501~1200 抽 26 个； 1201~10000 抽 40 个	3900 元/组	
					6000 元/组	
		旋转	抗滑、抗破坏	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、 批号的产品为一批。	1600 元/组	
				样品数量： <500 抽 8 个； 501~1200 抽 13 个； 1201~10000 抽 20 个	2600 元/组	
					4000 元/组	
		对接	抗拉	按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、 批号的产品为一批。	800 元/组	
				样品数量： <500 抽 8 个； 501~1200 抽 13 个； 1201~10000 抽 20 个	1300 元/组	
					2000 元/组	
3	安全帽		冲击吸收性能	样品数量：3 顶	500 元/组	5 天
			耐穿刺性能	样品数量：3 顶	500 元/组	
4	安全网		梯形法撕裂、开眼环扣强力、系绳断裂强力、断裂强力×断裂伸长、接缝部位抗拉强力、耐冲击性能、耐贯穿性能、阻燃性能	样品数量：≤500，取3张；501`5000，取5张； ≥5001，取8张	2500 元/组	5 天
5	安全带		整体静态负荷	样品数量：≤500，每个检测项目取3条； 501`5000，每个检测项目取5条；	1500 元/组	5 天
			整体动态负荷		1500 元/组	
			零部件静态负荷		500 元/组	
			零部件动态负荷		500 元/组	
			整体滑落		1500 元/组	

9、节能检测

编号	检测项目	检验参数	单位工程抽样要求	单价	检测数量	出具报告时间
1	加气混凝土砌块	导热系数	同一厂家同一品种的材料：建筑面积 $<2000\text{m}^2$ ，不少于1组； $2000\text{m}^2\leq$ 建筑面积 $<20000\text{m}^2$ ，不少于3组；建筑面积 $\geq 20000\text{m}^2$ ，不少于6组。 1、导热系数 样品数量：3块/组 样品规格：300mm×300mm×(30±5)mm	1000元/组		2天
2	泡沫混凝土砌块	导热系数 压缩强度 密度	2、压缩强度及密度 样品数量：9块/组 样品规格：100mm×100mm×(30±5)mm	1800元/组		
3	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）	导热系数 压缩强度 密度	同一厂家同一品种的材料：建筑面积 $<2000\text{m}^2$ ，不少于1组； $2000\text{m}^2\leq$ 建筑面积 $<20000\text{m}^2$ ，不少于3组；建筑面积 $\geq 20000\text{m}^2$ ，不少于6组。 1、导热系数 样品数量：3块/组 样品规格：300mm×300mm×(30±5)mm 2、压缩强度及密度 样品数量：9块/组 样品规格：100mm×100mm×(30±5)mm	1600元/组		2天（吸水率：5天）
4	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）	吸水率	3、吸水率 样品数量：3块/组 样品规格：150mm×150mm×(30±5)mm	500元/组		
5	其它绝热材料	抗压强度、干密度、导热系数、吸水率	屋面、墙体绝热材料同一厂家同一品种同类型抽查样品数量：不少于1组。 通风与空调绝热材料同一厂家同材质的样品数量：不少于2组。			5天
6	保温体系增强网	拉伸断裂强力、断裂伸长率	样品数量：同规格的抽取3m ² 。	500元/组		5天
7	保温砂浆（同条件养护）	导热系数 抗压强度 干密度	同一厂家同一品种的材料：建筑面积 $<2000\text{m}^2$ ，不少于1组； $2000\text{m}^2\leq$ 建筑面积 $<20000\text{m}^2$ ，不少于3组；建筑面积 $\geq 20000\text{m}^2$ ，不少于6组。 1、导热系数 样品数量：3块/组 样品规格：300mm×300mm×(30±5)mm 2、抗压强度及干密度 样品数量：6块/组 样品规格：70.7mm×70.7mm×70.7mm	2300元/组（需成型）； 1600元/组（不需成型）		2天
8	胶粉聚苯颗粒保温砂浆（同条件养护）					2天

编号	检测项目	检验参数	单位工程抽样要求	单价	检测数量	出具报告时间
9	建筑构件传热系数	墙体传热系数	同一厂家同一品种的材料：建筑面积 $<20000\text{m}^2$ ，不少于1组；建筑面积 $\geq 20000\text{m}^2$ ，不少于2组。	15000 元/组		试验室检测：30 天 现场检测：7 天
10	玻璃光学热工性能	可见光透射比、紫外线透射比、可见光反射比、太阳光直接透射比、太阳光直接的射比、半球辐射率、太阳光总透射比、遮阳系数、传热系数	同一厂家同一种产品抽查不少于1组 1、普通玻璃 样品数量：3 块/组 样品规格：100mm $\times$ 100mm 2、钢化玻璃 样品数量：3 块/组 样品规格：300mm $\times$ 300mm	中空 4800 元/组		2 天
				单片 3000 元/组		
11	中空玻璃	露点	同一厂家同一种产品抽查不少于3组 样品数量：3 块/组 样品规格：510mm $\times$ 360mm	1200 元/组		8 天
12	建筑饰面材料	太阳辐射吸收系数	同一厂家同一品种的材料：建筑面积 $<2000\text{m}^2$ ，不少于1组； $2000\text{m}^2 \leq$ 建筑面积 $<20000\text{m}^2$ ，不少于3组；建筑面积 $\geq 20000\text{m}^2$ ，不少于6组。 样品数量：3 块/组	3000 元/组		2 天
13	建筑门窗保温性能	门窗传热系数	同一厂家同一品种同一类型的产品抽查不少于1组。 样品规格： $\leq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ 。 样品数量：3 樘/组。	12000 元/组		3 天
14	建筑门窗三性	气密性、水密性、抗风压检测	同一厂家同一品种同一类型的产品抽查不少于1组。 样品数量：3 樘/组。	1.5m $\times$ 1.5m 以内 6000 元/组		3 天
				2.1m $\times$ 2.1m 以内 7500 元/组		
				3.0m $\times$ 3.0m 以内 12000 元/组		
15	钻心法检测外墙保温层厚度	外墙保温层厚度	当一个单位工程外墙只有1种做法，至少抽查3处，每处为一个检查点； 当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法，每种节能保温做法外墙应抽查不少于3处，每处为一个检查点。	1200 元/组		7 天