



金特KT板

Kingtec KT Panel

金特KT板在国际领先的KTN300技术下，经高温压蒸养护处理，形成以高稳定性著称的托贝莫来石晶体构造为主的非石棉绿色节能轻质建筑板材。



防火阻燃



防水防潮



环保节能



轻质高强



隔声性好



防霉抗菌

技术性能指标

项目	KT-L板	KT板	KT-W板
标准规格 mm	2440 X 1220 X (6~30)		
密度 g/cm³	≤1.10	1.1 < D ≤1.4	> 1.40
导热系数 W/(m.k)	≤0.20	≤0.25	≤0.30
含水率 %	≤10	≤10	≤10
湿涨率 %	≤0.25	≤0.25	≤0.25
抗折强度 MPa (干态)	≥6	≥8	≥10
抗冻性	25次冻融循环无龟裂，无起层		
不透水性	24h检验无水滴		
石棉含量	符合HJ/T223-2005标准，不含石棉		
燃烧性能等级	符合GB8624-2012不燃性能，指标A1级		
放射性	符合GB6566-2010标准，达到A类装饰材料要求		
	内照射指数IRa≤0.20		
	外照射指数Ir≤0.25		
	A类装饰材料、产销和适用范围不受限制		

以上数据仅供参考,欲了解详细资料，请联系本公司技术部。
如需订做其它尺寸规格请与本公司营销中心联系。

