



技术性能指标

标准规格 mm	1220 X 2440 X (8、9、12)
密度 g/cm ³	≥ 1.20
导热系数 W / (m.k)	≤ 0.25
吸水率 %	≤ 35
湿涨率 %	≤ 0.20
燃烧性能等级	A1级不燃
不透水性	24h检验, 无水滴
抗冻性	25次冻融循环无龟裂, 无起层
抗折强度 MPa (气干)	≥ 10
抗折强度 MPa (饱水)	≥ 7
放射性	符合GB6566-2010标准, 达到A类装饰材料要求 内照射指数IRa ≤ 1.0 外照射指数Ir ≤ 1.0 A类装饰材料、产销和适用范围不受限制
防霉抗菌性能	符合HG/T3950-2007要求, 0级
石棉含量	不含石棉

以上数据仅做参考, 欲了解详细资料, 请联系本公司技术部。
如需订做其它尺寸规格请与本公司营销中心联系。

金特瓷力板

Cili Board

金特瓷力板是在金特纤维增强水泥板的基础上增加特殊的压制工艺, 经高温高压蒸压养护, 形成的一种强度高, 耐久耐潮湿表面具有独特压纹的纤维增强水泥板。



防火阻燃



防水防潮



环保节能



轻质高强



附着力强



防霉抗菌

