



# 检 验 报 告

## TEST REPORT

检验业务号: (2020)WT-QG-00282

样品名称: 铝质单板

武汉产品质量监督检验所  
Wuhan Product Quality Supervision & Inspection Institute



2020年6月9日

## 注意事项

- 1.检验报告无检验单位“检验检测专用章”无效，复制检验报告未重新加盖检验单位“检验检测专用章”无效，部分地复制本检验报告无效。
- 2.检验报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3.检验报告经涂改无效。
- 4.送检样品，检验结论仅对该样品有效。
- 5.对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内（特殊样品必须在有效期内）向检验机构提出申请，逾期不予受理。对政府监督抽查（检）检验报告有异议或申请复检，应按照相关规定执行。
- 6.委托类检验报告不作司法鉴定、质量仲裁之用。

## Special Attention for Test Report

- 1.The test report is invalid without the specified stamps for test report, Any copy of the test report is invalid without the specified stamps for test report. Partial duplication of the test report is invalid.
- 2.The test report is invalid without the signature of the approver checker and the tester-in-chief.
- 3.The test report is invalid if altered.
- 4.The test results relate only to the sample delivered.
- 5.Any objection to the test report should be submitted to us within 15 days since the test report received,before the sample expired. In case of supervision inspection from the government, any objection or re-inspection should be implemented in accordance with relevant regulations.
- 6.The test report is not for the purpose of quality arbitration and judicial identification in case of entrustment test.

地址：武汉市东西湖区金银湖东二路5号

Address: No.5 Donger Road, Jinyin Lake, Dongxihu, District, Wuhan, Hubei, China

邮编：430048

Post code: 430048

电话：027-68853756

客服部

027-68853720

化工中心

027-68853716

食品中心

027-68853723、84738900

红外中心

027-84738901

电器中心

027-68853729

纤检中心

027-68853725

纺织中心

027-68853732

光学中心

027-68853751

轻工中心

027-85808150

电线中心

027-85795832

装饰建材中心

传真：027-68853757

Tel: 086-27-68853756

网址：www.whzj.org.cn


Fax: 086-27-68853757

# 武汉产品质量监督检验所 检 验 报 告



检验业务号: (2020)WT-QG-00282

共 2 页 第 1 页

|                                |   |        |                     |
|--------------------------------|---|--------|---------------------|
| 样品名称                           | 铝质单板  | 规格型号   | W YPT FC 3.0 三涂     |
|                                |   | 商 标    | 银飞                  |
| 委托单位                           | 湖北银飞装饰材料有限公司  | 委托单位地址 | 湖北省汉川市西江乡北河村工业园C8-1 |
| 供样单位                           | 湖北银飞装饰材料有限公司  | 供样单位地址 | 湖北省汉川市西江乡北河村工业园C8-1 |
| 生产单位                           | 湖北银飞装饰材料有限公司  | 生产单位地址 | 湖北省汉川市西江乡北河村工业园C8-1 |
| 抽样地点                           | /   | 检验类型   | 委托检验                |
| 样品数量                           | 3片  | 样品等级   | 合格品                 |
| 样品基数                           | /   | 样品特性   | 一般                  |
| 原编号或生产日期                       | /   | 样品状况   | 散样                  |
| 送样日期                           | 2020-05-25  | 送样人    | 阳春华                 |
| 注: 以上样品信息由委托方提供并确认, 其真实性由客户负责。 |   |        |                     |
| 检验技术依据                         | GB/T23444-2009 《金属及金属复合材料吊顶板》   |        |                     |
| 检验结论                           | 经检验, 送检样品所检项目符合GB/T23444-2009标准要求。<br><div style="text-align: center;"> <br/>                     (检验报告专用章)<br/>                     签发日期: 2020年6月9日<br/>                     检验检测专用章                 </div> |        |                     |
| 备 注                            | /   |        |                     |

批准: 李安虎

审核: 张峰

主检: 王路

# 武汉产品质量监督检验所

## 检 验 报 告

检验业务号：(2020) WT-QG-00282

共 2 页 第 2 页

| 序号   | 检验项目   | 单位 | 检验方法                     | 标准要求                                  | 样 本<br>检验结果 | 单项<br>评定 | 备注 |
|------|--------|----|--------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|----|
| 1    | 外观质量   | /  | GB/T23444-2009<br>7.3    | 边部应切齐，无毛刺裂边；外观整洁、图案清晰，色泽基本一致，无明显擦伤和毛刺 | 符合          | 合格       |    |
| 2    | 边长偏差   | mm | GB/T23444-2009<br>7.4.3  | -1~0                                  | -0.5~-0.2   | 合格       |    |
| 3    | 基材厚度偏差 | mm | GB/T23444-2009<br>7.4.2  | ±0.1                                  | -0.04~+0.02 | 合格       |    |
| 4    | 挠度     | mm | GB/T23444-2009<br>7.4.6  | ±0.5                                  | +0.1        | 合格       |    |
| 5    | 平均膜厚   | μm | GB/T4957-2003            | ≥40                                   | 63          | 合格       |    |
| 6    | 最小局部膜厚 | μm | GB/T4957-2003            | ≥34                                   | 57          | 合格       |    |
| 7    | 附着力    | /  | GB/T9286-1998            | 干式：应为0级                               | 0级          | 合格       |    |
|      |        | /  | GB/T9286-1998            | 湿式：应为0级                               | 0级          | 合格       |    |
|      |        | /  | GB/T9286-1998            | 沸水煮：应为0级                              | 0级          | 合格       |    |
| 8    | 光泽度偏差  | /  | GB/T9754-2007            | ±5                                    | +0.6~+1.2   | 合格       |    |
| 9    | 漆膜硬度   | /  | GB/T6739-2006            | ≥HB                                   | 2H          | 合格       |    |
| 10   | 耐酸性    | /  | GB/T23444-2009<br>7.10.1 | 应无变化                                  | 无变化         | 合格       |    |
| 11   | 耐碱性    | /  | GB/T23444-2009<br>7.10.2 | 应无变化                                  | 无变化         | 合格       |    |
| 12   | 耐油性    | /  | GB/T23444-2009<br>7.10.3 | 应无变化                                  | 无变化         | 合格       |    |
| 以下空白 |        |    |                          |                                       |             |          |    |



检验员：

王路